

De la Peña

pinturas de la peña
fábrica de pinturas**ESMALTE TRAFICO**

Pintura para señalización vial

Página 1 de 1

Es una pintura de resinas acrílicas termoplásticas de secado físico. Presenta un secado y endurecimiento muy rápido. Posee una gran resistencia al impacto a la abrasión y a la intemperie. El sangrado de la película es mínimo, y tiene una resistencia química muy buena a los aceites a la gasolina y derivados del petróleo.

Está recomendada para la señalización horizontal de carreteras, autopistas, pasos de peatones, aeropuertos, estacionamiento, áreas de almacenes, naves industriales y en general para toda clase de superficies de asfalto, cemento y hormigón.

Características

Peso específico	1,40 gr/cc.
Viscosidad	95 K.U. a 20º C
Materia fija	60 +/- 5%
Tiempo de secado al tacto	20-30 minutos
Repintado	12 horas
Acabado	Semimate
Presentación	En envases de 750 ml y 4 lt.
Tipo de vehículo	Resinas acrílicas
Pigmentos	Estables
Color	Blanco, gris, amarillo, rojo y Azul

**Aplicación**

Espesor recomendado por mano	40 micras
Rendimiento Teórico	9 m ² /l según el estado de la superficie
Número de componentes	1
Limpieza de herramientas	Disolvente Universal
Método de aplicación	Brocha, rodillo, pistola aerográfica o airless
Dilución	Envasado al uso (no diluir mas del 5%)

Preparación de la superficie

Eliminar el polvo, grasa y todo tipo de suciedad que tenga la superficie. Antes de pintar el paramento debe estar totalmente consolidado y tener suficiente porosidad para permitir el anclaje.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5º C.

Apto para uso doméstico, no apto para uso infantil.



Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

