pinturas de la peña
fábrica de pinturas

REVESTIMIENTO R-21

Revestimiento para interior-exterior

Revestimiento blanco liso especialmente formulado para la protección y decoración de paramentos tanto exteriores como interiores. La selección de cargas y emulsiones hacen este producto especial para su aplicación en fachadas, vallados, muros de garajes etc. Tiene muy buena resistencia a los agentes atmosféricos, excelente y permanente blancura, buen poder cubriente y buena aceptación de color.

Características

Color	Blanco
Acabado	Mate ligeramente arenoso
Peso específico	1,73 +/-0,05 gr./cc.
Viscosidad al envasar	105 K.U. a 25 ºC
Materia fija %	71% +/-5
Sólidos en volumen %	41% +/-5
Rendimiento	5 a 6 m^2 /Kg por mano y dependiendo del estado del paramento
Espesor seco recomendado	37-41 micras por mano
Tiempo de secado al tacto	1 a 2 horas
Curado total	21 días
Repintado	10 a 12 horas mínimo, máximo sin limite
Diluyente	Agua dulce
Presentación	Envases de 23 Kg.
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas.
COV´S	Cat A/c (límite legal 40 g/l) contenido máx 25 g/l

Aplicación

Se puede aplicar sobre cualquier material de construcción, yeso, cemento, escayola, etc. Su aplicación puede ser a brocha, rodillo, proyectado a pistola o airless, etc. Antes de su aplicación el paramento debe esta completamente limpio y seco.

Remover hasta homogeneización del producto.

- Es recomendable aplicar una primera mano diluida con 10-15% de agua si se utiliza brocha o rodillo y 20-25% si la aplicación es con pistola aerográfica
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC ni superiores a 35ºC
- No aplicar en el exterior si se prevé lluvia en las siguientes 12 horas.
- Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso.

Formulación del producto

Agua, emulsión copolímera acrílica, bióxido de titanio, carbonatos cálcicos y otras cargas escogidas para este producto.

Apto para uso domestico, no apto para uso infantil.

Precauciones

S2	Manténgase fuera de alcance de los niños
S23/24/25	No respirar sus vapores y evítese el contacto con los ojos y piel.
S51	Úsese en lugares bien ventilados.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no esta clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.

Distribuidor Oficial de : FESTOOL GRACO

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas

Trofeo CC100 Compromiso a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Master Internacional de Empresas